912 ACRYLFIX

TOUS PLANCHERS CHAUFFANTS

COLLES DÉCORATION

LES «PLUS» PRODUIT

- Facile à étaler
- Tack puissant
- Colle polyvalente
- Adaptée à la pose sur sols chauffants

SANS SOLVANT

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ COLLE ACRYLIQUE POUR SOLS PVC ET REVÊTEMENTS TEXTILES

DESCRIPTION DU PRODUIT

912 ACRYLFIX est une colle prête à l'emploi, sans solvant, qui s'utilise en simple encollage. Elle se caractérise par un tack puissant après temps de gommage.
912 ACRYLFIX est également utilisée pour le collage de la **585 SOUS-COUCHE LANKOPHONIC***.

DOMAINES D'APPLICATION

Revêtements associés

- PVC homogène
- PVC hétérogène (y compris feutre enduit, polyester)
- Vinyl Envers Relief (V.E.R.)
- Dalles de PVC
- Dalles semi-flexibles
- Aiguilletés à envers latex ou mousse SBR
- Moquettes à envers latex ou mousse SBR
- Moquettes double dossier synthétique (action-back)

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : couleur beige clair
- **Densité** : 1,45 ± 0,1
- **pH** : 7,5 ± 1
- **Extrait sec** : 78 % ± 2%
- **Classement** : ininflammable, non nocif
- **Composition** : dispersion de résines acryliques et synthétiques en phase aqueuse

Caractéristiques d'utilisation(1)

- **Temps de gommage** :
  - supports absorbants : 5 à 10 min
  - supports peu absorbants : 5 à 15 min
- **Temps ouvert** : 20 à 30 min
- **Réalisation des joints** : 24 à 48 h
- **Délai de mise en service** : 48 h
- **Prise définitive** : 48 à 72 h

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

- Les supports ciment doivent être sains, solides, secs et le rester.
- Le sol ne devra pas être soumis à des remontées d'humidité, sinon, utiliser **167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ***.
- Les supports doivent être propres, exempts de graisse et soigneusement dépoussiérés. L'état de surface doit être lisse, fin, régulier et présenter une porosité normale et homogène.
- Chape anhydrite : l'humidité ne doit pas être supérieure à 0,5%.
- Sur support base plâtre, appliquer préalablement **124 PROLIPRIM***.
- Sur support CTB-H/CTB-X, appliquer **162 PRIMAPRENE PLUS*.**
- Les supports, en fonction de leur état initial et de leur finalité d'utilisation (P2 ou P3), devront être préparés par application d'un enduit de lissage (cf. DTU 53-1 et 2). (Consulter les fiches techniques des primaires ainsi que des enduits de lissage et de ragréage).
- Sur sols chauffants, voir DTU en vigueur.

Préparation du produit

Homogénéiser la colle avant utilisation.

Application

- **912 ACRYLFIX** s'applique sur le support à l'aide d'une spatule crantée adaptée au support et à la nature du revêtement (type B1 au minimum A2), en répartissant la colle régulièrement sans surépaisseur.
- Respecter impérativement le temps de gommage.
- Afficher le revêtement pendant le temps de travail de la colle.
- Marouffler le revêtement afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir un transfert maximum de la colle sur la sous-couche (envers) du revêtement.
- Dans le cas de dalles semi-flexibles minces de faible épaisseur, il est impératif de travailler sur film de colle frais après temps de gommage (risque d'apparition de spectres après durcissement de la colle). Pour éviter que des sillons de colle n'apparaissent à l'usage, utiliser de préférence un rouleau (type laqueur).

Sur sols chauffants

- La pose ne doit pas être effectuée sur un sol en cours de chauffe.
- Le chauffage doit être interrompu 48 h minimum avant la mise en œuvre.
- Attendre 7 jours au moins pour remettre en chauffe un sol chauffant après la mise en œuvre du revêtement de sol PVC collé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Appliquer entre +10°C et +25°C.
- En période froide, stocker les revêtements plastiques à une température minimale de +10°C, 48 h avant la pose.
- Nettoyage des outils et colle fraîche à l'eau.
- Suivre les conseils de pose (DTU 53-2 et Guide pour la rénovation 2055-1 et 2).
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit.
- En fonction du type de revêtement choisi, se référer aux indications portées sur la fiche ou l'avis technique du fabricant.

(1) valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative. * voir la Fiche Technique du produit

CONSOMMATION

- Envers lisse : environ 250 g/m².
- Envers rugueux : environ 350 g/m².

CONDITIONNEMENT

- Seau de 6 kg.
- Seau de 20 kg.

PALETTISATION

- 90 seaux de 6 kg (540 kg).
- 24 seaux de 20 kg (480 kg).

Ne pas gerber plus d'une palette sur l'autre.

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri des intempéries, des fortes températures. Craint le gel.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78